

### Montážní lepidlo a tmel na bázi MS hybridního polymeru

- Rozsah použití:** Rychlé lepení dřevěných, ocelových, plastových, skleněných, keramických a gumových materiálů, kamene, betonu, omítek, barevných kovů a lakovaných povrchů. Produkt je vhodný pro vzájemné lepení, jak stejných, tak i rozdílných materiálů.
- Způsob použití:** Lepené plochy je nutné před lepením důkladně očistit a odmastit. K odmaštění lepených povrchů doporučujeme produkty Metaflux 70-15 Rychločisticí sprej a Porta 79-02 Čistič pro speciální účely. Produkt naneste pouze na jednu plochu lepeného spoje. Lepené díly srovnejte do správné polohy a následně vzájemně silně přitlačte. K přilnutí slepovaných ploch dojde téměř okamžitě.
- Vlastnosti výrobku:** Kombinuje v sobě výhody silikonových a akrylátových lepicích hmot a nemá žádné jejich nevýhody. Vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Díky svému charakteru je ideální k bezproblémovému lepení na svislých plochách. Vytváří spolehlivé spoje zamezující přístupu vody a vzduchu.
- Vynikající přilnavost k lepeným povrchům
  - Trvale plastické a pružné
  - Použitelné k aplikacím pod vodou
  - Přilnavé na vlhké a mokré povrchy
  - Odolné UV záření, povětrnostním vlivům a plísním
  - Výborná odolnost vůči chemikáliím
  - Přelakovatelné běžnými barvami ihned po aplikaci
  - Bez obsahu silikonu a izokyanátu
  - Trvalá teplotní odolnost: -40 °C až +100 °C
  - Aplikovatelné při teplotách: +5 až +40 °C
  - Povrchové vytvrzení: 10-15 minut (23 °C, 55% RF)
  - Úplné vytvrzení: 3 mm/24 hod.
  - Pevnost v tahu: 2,4 N/mm<sup>2</sup>
  - Stříhová pevnost: 2,2 N/mm<sup>2</sup>
  - Schopnost vyplnit spáru: 25 mm
  - Max. prodloužení: 200%
  - Barva: bílá
  - Skladovatelnost: 12 měsíců (v uzavřeném obalu při teplotách +5 až +25 °C)
- Bezpečnostní pokyny:** Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Neobsahuje fluor-chlorované a chlorované uhlovodíky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.