

1K - Konstrukční a vstřikovací lepidlo

76-75

Jednosložkové polyuretanové lepidlo

Rozsah použití:

Velmi rychlé, vodě odolné a vysoce pevnostní lepení materiálů ze dřeva, přírodního a umělého kamene, keramiky, kovů, plastů, stavebních izolačních materiálů, sádkkartonu v různých oblastech a odvětvích jako např. stavebnictví, kamenictví, truhlářská výroba, elektrotechnika, výroba nábytku, montáže reklamní techniky, stavby lodí, automobilový průmysl, montáže vnitřních konstrukcí apod. Ideální produkt pro upevnění a fixaci hmoždinek a kotvicích šroubů do zdiva.

Způsob použití:

Lepená místa nebo díly zbavte prachu, mastnoty a nečistot. Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme nesavé materiály nejprve lehce přebrousit. Lepidlo vytvrzuje vzdušnou vlhkostí. Pro urychlení vytvrzení doporučujeme lepené plochy lehce navlhčit vodou ručním postřikovačem a přebytek vody setřít papírovou nebo textilní utěrkou (na lepených plochách nesmí zůstat „stát“ voda). S pomocí výtlačné kartušové pistole Metaflux 76-85 lepidlo tenkou vrstvou jednostranně naneste na lepený spoj, během ca. 3 minut lepené plochy vzájemně stiskněte a pod stálým lehkým tlakem zafixujte přibližně po dobu 10 minut.

Vlastnosti výrobku:

Vysokopevnostní polyuretanové lepidlo s extrémně rychlým, voděodolným a pevným vytvrzením, určené pro profesionální průmyslové použití a řemeslníky. Optimální prostředek pro upevnění a fixaci hmoždinek a kotvicích šroubů do zdiva. Odolné povětrnostním vlivům podle DIN EN 204 D4. Barevně přetíratelné a přelakovatelné. Po vytvrzení tvoří pevný a nepružný spoj.

- Dlouhodobá trvanlivost také v otevřeném stavu
- Bez obsahu rozpouštědel a bez zápachu

Doba zpracování	3 minuty
Manipulační pevnost	po ca. 10 minutách
Montážní pevnost	po ca. 45 minutách (lepení ploch)
Úplné vytvrzení	3 mm / 24 hodin
Pevnost v tahu:	Pozinkovaná ocel (za 7 dnů při 23 °C a 50% vz. vlhkosti) 42,0 kg/cm ² Pocínovaná ocel (za 7 dnů při 23 °C a 50% vz. vlhkosti) 20,0 kg/cm ² Dřevo, buk (za 7 dnů při 23 °C a 50% vz. vlhkosti) 117,0 kg/cm ²
Viskozita	pastovitá
Barva	béžová
Aplikační teplota	+5°C až +40°C
Teplotní odolnost	40°C až +80°C
Skladovatelnost:	18 měsíců v uzavřeném a 10 měsíců v otevřeném obalu při teplotě +5 až +25°C

TECHNO-SERVICE CZ, a.s.

K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI

Tel.: 318 694 982, Fax: 318 694 978

E-mail: obchod@metaflux-ts.cz,

<http://www.metaflux-ts.cz>

1K - Konstrukční a vstřikovací lepidlo

76-75

Oblasti a příklady použití:

truhlářská výroba, klížení při výrobě nábytku, stavby interiérů, reklamní technika, stavebnictví, stavby lodí, topení, sanitární technika, fixace rozvodných skříní a držáků kabelů v podzemních kolektorech, montáže radiátorů a umyvadel, fixace a lepení dřezů, skříněk kuchyňských linek a pracovních desek, kotvení zábradlí do zdi, lepení střešních tašek a krytin, lepení pěnového polystyrenu a izolačních fasádních desek na stěny a stropy, lepení soklových lišt vyrobených ze dřeva, korku nebo umělé hmoty na beton, omítku, sádkarton nebo dřevotřísku, lepení spoilerů a nárazníků automobilů, fixace podstavců, lepení okenních parapetů z kamene, plastu nebo plechu na beton a zdivo, lepení podlahových desek, upevnění profilů pro ochranu hran, lepení přírodního a umělého kamene atd.

Bezpečnostní upozornění :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

TECHNO-SERVICE CZ, a.s.

K Podlesí 550, 261 01 Příbram VI

Tel.: 318 694 982, Fax: 318 694 978

E-mail: obchod@metaflux-ts.cz,

<http://www.metaflux-ts.cz>