

70- 17 CC 80 Multifunkční sprej

Profesionální multifunkční sprej pro údržbu strojních a elektrických zařízení

Oblast použití:

Strojírenská výroba a údržba, rafinerie, doly, teplárny, elektrárny, vodárny, strojní dílny, lisovny plastů, autodílny, lomy, dopravní podniky, papírny, tiskárny atd..

Vlastnosti:

Vlastnosti výrobku:

Multifunkční sprej, který chrání, uvolňuje, maže, čistí a chrání před vlhkostí.

- Uvolňuje zrezivělé spoje a rozpouští rez
- Čisticí a mazací olej
- Vysoký kapilární účinek
- Chrání kovové povrchy před korozí
- Uvolňuje pevně zrezivělé strojní součásti a spoje
- Zajišťuje mazání bez tuků
- Omezuje vliv vlhkosti na elektrická zařízení a kabely
- Zabraňuje bludným proudům a zkratům
- Doporučený pro ošetřování zbraní
- Bez obsahu silikonu a minerálních olejů
- Nepoškozuje plasty, gumu, tkaniny ani lakované povrchy



Balení: 400 ml sprej

Způsob použití:

Sprej nastříkejte ze vzdálenosti cca 30 cm přímo na předem očištěné místo a nechte působit. Po aplikaci povrch otřete suchým hadrem.

Příklady použití :

- mazání strojů, mechanických spotřebičů, elektrospotřebičů, přesných strojů, spínačů, relé, vnitřních vodičů a rozvodů
- uvolňování zrezivělých nebo zoxidovaných spojů
- montáž „O“ kroužků, šroubových spojů, čepů, vodicích tyčí a vedení, klapky a zámků
- odstranění mastnot a nečistot z jemných mechanismů
- snížování odporu tření

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu. Po ukončení práce je nutné prostříknout trysku spreje (dnem vzhůru). Nepoužívejte při teplotě nižší než +5 °C. Maximální teplotní odolnost: +50 °C

Technické údaje:

barva	bezbarvá
hustota	0,81 g/cm ³
bod varu	- 44 °C
bod vzplanutí	- 87 °C
teplota vznícení	207 °C
vůně	slabě olejová
obsah VOC	25,79 %
kategorie	uvolňování spojů

