

## 70-44 Rost - Safe - sprej šedý

**Antikorozní ochrana na všechny kovové povrchy**

### Oblast použití:

Primární antikorozní ochrana a základní nátěr vhodný ke konzervaci všech kovových povrchů. Sekundární antikorozní ochrana povrchů je zajištěna vytvořením izolační vrstvy, která zakonzervuje již existující korozi na kovovém povrchu.

### Vlastnosti:

**Nová kombinace rozdílně působících inhibitorů koroze zajišťuje zakonzervování povrchové koroze a vytvoření barevné, mimořádně odolné ochranné vrstvy.**

- Barva: šedá
- Rychleschnoucí
- Výborná odolnost vůči louhům, kyselinám a olejům
- Vynikající přilnavost k zrezivělým povrchům
- Přelakovatelný většinou barev a laků
- Testováno podle DIN 53 210 a DIN 53 209
- Testováno podle DIN 50 021 (600hodinový solný test)
- Zabraňuje opětovné korozi kovového povrchu



**Balení:** 400 ml sprej

### Způsob použití:

Ošetrované plochy předem zbavte povrch nečistot, olejů, tuků a ostatních nečistot. Volnou rez mechanicky odstraňte drátěným kartáčem. Následně proveďte sprejem ze vzdálenosti cca 25 cm 1–2 nástřiky a každou vrstvu nechte důkladně zaschnout.

### Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

### Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu.

### Technické údaje:

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| barva                | šedá                       |
| hustota              | 0.914 g/cm³                |
| obsah VOC            | 71,2 %                     |
| vůně                 | charakteristická           |
| teplotní odolnost    | +120 °C                    |
| čas vytvrzení        | 10 min. při 20 °C          |
| spotřeba             | 400 ml/4-5 m²              |
| teplota pro aplikaci | 4 - 40 °C                  |
| UV stabilita         | výborná                    |
| bod varu             | - 25 °C                    |
| teplota vznícení     | 235 °C                     |
| kategorie            | antikorozní barvy a spreje |