

70-63 Antikorozní ochrana TS 400

Šedá základová barva pro profesionální použití

Oblast použití:

Antikorozní ochrana kovových povrchů.

Vlastnosti:

Antikorozní nátěr, zabraňující korozi ocelových povrchů, který zároveň zastavuje korozi na již rezivělých kovových plochách.

- Rychleschnoucí základní nátěr, přelakovatelný všemi druhy běžných barev a laků
- Vynikající přilnavost
- Odolný UV-záření
- Vhodný pro bodové svařování
- Teplotní odolnost: + 120 °C
- Barvy: 70-34 červenohnědá
70-63 šedá



Balení: 1 kg dóza

Způsob použití:

Přípravek aplikujte štětcem přímo na hrubé, očištěné (rez odstraňte drátěným kartáčem) nemastné zkorodované povrchy a nechte zaschnout. Nátěr je možno aplikovat při teplotách +4 až + 40 °C, optimální teplota 15–28 °C.

Příklady použití:

- všechny povrchové úpravy a opravy zkorodovaných povrchů
- ochrana před korozi všech kovových materiálů

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Nevystavujte slunci. Uchovávejte uzamčené. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Uchovávejte v chladu. Minimální trvanlivost 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny:

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového materiálu.

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	1,3 g/cm ³
obsah VOC	36,2 %
vůně	charakteristická
teplota vznícení	465°C
bod varu	135-150°C
bod vzplanutí	30 °C
kategorie	antikorozní barvy a spreje

