

75-64 Voskový antikoroziční nátěr

Dlouhodobá ochrana kovových povrchů před korozními vlivy

Oblast použití:

Antikoroziční ochrana kovových součástí, strojů a strojních dílů, jako jsou vstřikovací formy, pracovní nástroje, výrobky, nářadí, dutiny apod. Díky odolnosti vůči slané vodě je vhodná také pro zámořskou přepravu.

Vlastnosti:

Vytváří čirý, trvale elastický ochranný film, který je odolný vůči vodě a dobře přilne ke všem kovovým povrchům.

- Odpuzuje vodu
- Dlouhodobá ochrana proti atmosférickým vlivům
- Vysoký kapilární účinek
- Nevysychá, netvrdne ani nepraská
- Bez zápachu

Způsob použití:

Před použitím důkladně protřepejte, naneste štětcem na předem očištěný povrch (použijte např. Metaflux 75-32, 70-15 nebo 79-02) a nechte zaschnout. Čirý voskový ochranný film působí okamžitě a zasychá přibližně za 70 minut.

Příklady použití:

- Konzervace forem, lisů, nástrojů, dílů, modelů a dalších strojních součástí
- Ochrana ložisek, řetězů, lan, vačkových hřídelů, závitů, vodicích tyčí a klappek
- Konzervace součástí a výrobků při zámořské přepravě
- Ochrana kovů při skladování

Skladování:

Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladném, suchém a dobře větraném místě k tomu určeném. Minimální trvanlivost je 24 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :

Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu a v bezpečnostním listu výrobku. Před každým použitím ověřte snášenlivost podkladového povrchu. Změny vyhrazeny.



Balení: 10 l kanystr

Technické údaje:

barva	šedá
hustota	0,79 g/cm ³
vůně	charakteristická
pH	9.3
bod varu	>100 °C
bod vzplanutí	>26 °C
viskozita	17 mm ² /s při 40 °C
obsah VOC	0,63 %
kategorie	antikoroziční ochrana

