76-58 Univerzální těsnění

Trvale plastický, vysokoteplotní tmel



Oblast použití:
Trvale plastický tmel pro profesionální tmelení s vynikající přilnavostí k většině povrchů, spojující díly jako elastický nevytvrzující film. Pro spojení, která mají zůstat demontovatelná. Použitelný k utěsňování přírub v kombinaci s původním i poškozeným i novým plochým těsněním, při spojování závitů a hadicových spojů, krycích desek a při montážních opravách, pro motory a převodovky a utěsňování součástí potrubí.

Vlastnosti:

- Vynikající přilnavost k utěsňovaným plochám
- Odolný většině olejů, tuků a maziv
- Odolný motorovým palivům, aditivům, plynům, vodě a nemrznoucím kapalinám
- Okamžitě připravený k použití
- Rovnoměrné dávkování mechanickou tryskou
- Zatížitelný po 10-15 minutách
- Schopnost vyplnit spáru: 0,2 mm
- Teplotní odolnost: -55℃ až +250℃ (přechodně + 300℃)
- Snadná aplikace tmelu
- Neobsahuje silikon a izokyanáty
- Barva: červená

Způsob použití:
Aplikujte na čisté, suché a odmaštěné plochy. Zbytky starých těsnění odstraňte. Naneste potřebné množství tmelu, nechejte 10 15 minut volně odvětrat a potom proveďte vlastní montáž. Spoj je zatížitelný po uplynutí 10-15 minut. K jeho odstranění použijte Metaflux 80-07 Remoclean.

Skladování:
Skladujte v těsně uzavřených obalech na chladných, suchých a dobře větraných místech k tomu určených. Uchovávejte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou. Nevystavujte teplotám nad 50 °C. Minimální trvanlivost: 12 měsíců.

Bezpečnostní pokyny :
Neobsahuje žádné povinně deklarované nebezpečné látky. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené na obalu výrobku. Změny vyhrazeny. Před každým použitím ověřte snášenlivost.

Technické údaje:

barva	červená
rel. hustota	0,7 g/cm³
schopnost vyplnit spáru	0,2 mm
teplotní odolnost	-55°C až +270°C
vůně	charakteristická
bod vzplanutí	- 80 °C
obsah VOC	43 %
kategorie	tmely, lepidla a těsnicí prostředky